PARDECO TYROLIEN SAC 25 KG COULEUR SUR COMMANDE

Ref : 20774

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de parement teinté dans la masse finition mouchetis Tyrolien-écrasé ce produit est spécialement formulé pour la projection à la tyrolienne les support sont : le sous-enduit traditionnel au mortier taloché fin sans défaut, le sous-enduit d'imperméabilisation PARGRIS ou PARMUROS , taloché fin sans défaut consommation : à la tyrolienne 5 à 6 kg/m², au pistolet 7 à 8 kg/m² gâchage pour 25 kg de produit : à la tyrolienne 6 à 6,5 litres d'eau, au pistolet 5,5 à 6 litres d'eau durée de malaxage 5 minutes durée d'emploi du mélange : 1 h maximum à +20°C
CONSOMMATION	1,6 kg/m²/mm
MATIÈRE	Ciment/Chaux
UTILISATION	Tyrolienne
TEINTE	Selon nuancier
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	PATYSC
MARQUE	PAREXLANKO