CIMENT LAFARGE LE CLASSIC CEM II B LL 32 5R CE NF 35 KG

Ref : 28214

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Classic 32,5 de Lafarge est un ciment Portland destiné aux travaux courants : préparation de béton, mortier ou coulis. Il dispose d'une résistance mécanique à 28 jours de 40 MPa. Il est utilisé pour la réalisation de : - Murs de soutènement et enterrés - Fondations et chapes - Chaînages et raidisseurs de maisons - Travaux de réseaux et de voirie - Pavages - Maçonnerie de mur.
NORME	NF
CONSOMMATION	300 à 350kg / m3 de béton ou de sable selon utilisation
PLUS PRODUIT	Ciment sans poussière et technologie Sac Protect™ contre les infiltrations d'eau
MATIÈRE	Ciment
TYPE DE CIMENT	CEM II
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 35 kg
INDICATEUR CARBONE	19.15 Kg CO2 éq./Lot sur 100 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	19.15
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Lot
CLASSE DE RÉSISTANCE CIMENT	32.5 N
RÉF. FABRICANT	GENA03
MARQUE	LAFARGE CIMENT