LAFARGE CIMENTS CIMENT A MACONNER MULTIBAT MC 12 5 SAC DE 35KG

Ref : 28218

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le ciment à maçonner Multibat de Lafarge permet la réalisation d'enduit manu support neuf, de chape pour pose de carrelage scellé, de scellement de toitur (briques et blocs béton).- Résistance à la compression à 28 jours 20 MPa - Te
TEMPS DE PRISE	Début de prise en 3 h
COMPOSITION	Clinker : 55% Calcaire : 45%
URL FDES OU PEP	https://www.infociments.fr/sites/default/files/articles/pdf/2023_02_08_DEP_SF
MATIÈRE	Ciment
PLUS PRODUIT	- Facilité de mise en œuvre - Bonne étanchéité - Souple et onctueux g entraineur d'air
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF	100
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	568.1 Kg CO2 éq./Tonne sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	568.1
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Tonne
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 35 kg

DANGEROSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	GENA09
MARQUE	—	LAFARGE CIMENT